



# CATÁLOGO DE ALAMBRES Y TEJIDOS

[WWW.FIERROMECC.COM.AR](http://WWW.FIERROMECC.COM.AR)

# ● ALAMBRES ALTA RESISTENCIA OVALADOS GALVANIZADOS

Usado en alambreados, corrales y cercados en general.

**Ovalados:** para evitar el corrimiento de las varillas maneadas con alambre redondo.

**Galvanizados:** brinda mayor durabilidad.

**Alta resistencia:** para soportar presiones en sus distintas aplicaciones.

**Maleabilidad:** para evitar quebraduras al momento de la instalación, conservando la capa de zinc.



Producto	Presentación	Peso rolo	Diámetro	Carga mín. de rotura	Resistencia	Capa de zinc	Usos
	m/rollo	Kg	mm	Kgf			
San Martín® 17/15	1000	43	2,4 - 3,0	800	Alta	Superior	Hacienda chúcará y zonas climáticas adversas.
Fortín® 17/15	1000	43	2,4 - 3,0	725	Alta	Estándar	Construcción de alambreados tradicionales.

# ● ALAMBRE PARA BOYERO REDONDOS GALVANIZADOS

Para el manejo de hacienda que requiere alambrado eléctrico ya que tiene una excelente conductividad.



Producto	Presentación	Peso rolo	Diámetro	Carga mín. de rotura	Resistencia	Capa de zinc	Usos
	m/rollo	Kg	mm	Kgf			
Boyero@ 180mm	1000	20,7	1,80	240	Mediana	Estándar	Economía en el manejo de hacienda con excelente conductividad.

# ● ALAMBRES DE PÚAS

El alambre de púas es utilizado para reforzar la seguridad de cercos, muros y en tejidos perimetrales. También se utilizan en zonas rurales para protección contra predadores o la rotura de alambrados por parte de animales.



Producto	Presentación	Peso rollo	Diámetro	Carga mín. de rotura	Resistencia	Capa de zinc	Distancia entre púas	Usos
	m/rollo	Kg	mm	Kgf			Pulgadas - mm	
Bagual® Clásico 4"	500	23,5	1,6	350	Mediana	Estándar	4" - 101,6	Alambrados tradicionales, zonas montañosas.
Bagual® Mini	100	5,9	1,6	350	Mediana	Estándar	4" - 101,6	Seguridad para áreas urbanas o suburbanas
Bagual® Súper	500	30	1,8	400	Alta	Estándar	4" - 101,6	Alambrados tradicionales

# ● ALAMBRES RECOCIDOS GALVANIZADOS

Son ideales para realizar ataduras y riendas, ya que por sus características permite hacer nudos y dobleces con facilidad, lo que permite terminaciones seguras y firmes a los trabajos.



Producto	Presentación	Metro x Kg	Diámetro mm	Capa de zinc	Usos
Acindar Manea Nº 10	x kg o Rollos de 25 kg	15.2 m/kg	3.25	Estándar	Maneado de varillas en alambres ovalados
Acindar Manea Nº 11	x kg o Rollos de 25 kg	18.76 m/kg	2.95	Estándar	Maneado de varillas en alambres ovalados y/o de púas.
Acindar Rienda Nº 8	x kg o Rollos de 25 kg	9.84 m/kg	4.06	Estándar	Armado de riendas y ataduras para cruceros o muertos.
Acindar Rienda Nº 9	x kg o Rollos de 25 kg	12.2 m/kg	3.65	Estándar	Armado de riendas y ataduras para cruceros o muertos.
Acindar Rienda Nº 5	x kg o Rollos de 50 kg	5.6 m/kg	5.38	Estándar	Armado de riedas en viticultura o fruticultura
Nº12	x kg		2.64		Armado de riedas para tensar tejidos. En general se usan 3 riendas por tejido.
Nº14	x kg		2.03		
Nº16	x kg		1.63		Ataduras.

# TEJIDO ROMBOIDAL


Utilizados en todo tipo de cercados  
Galvanizados para una mayor durabilidad.



## Modelo

Ej.: 125 - 50 - 14

C - Calibres de los alambres ( $\emptyset$ )  
a - Separación entre alambres diagonales  
h - Altura del tejido



Modelo	Altura	Abertura	Calibre	Diámetro	Longitud	Peso
	m	mm	mm	mm	m	Kg
125 - 50 - 14	1,25	50	14	2,03	15	20,3
125 - 63 - 14	1,25	63	14	2,03	15	16,1
150 - 50 - 14	1,50	50	14	2,03	15	25,1
150 - 63 - 14	1,50	63	14	2,03	15	19,8
180 - 50 - 14	1,80	50	14	2,03	15	29,3
180 - 63 - 14	1,80	63	14	2,03	15	23,4
200 - 50 - 14	2	50	14	2,03	15	32,5
200 - 63 - 14	2	63	14	2,03	15	25,8



**RECIBA SU MERCADERÍA  
EN CUALQUIER PUNTO  
DEL PAÍS**

[www.fierromecc.com.ar](http://www.fierromecc.com.ar)



[WWW.FIERROMECC.COM.AR](http://WWW.FIERROMECC.COM.AR)

[ventas@fierromec.com](mailto:ventas@fierromec.com)

☎ : 3465 423170 / 423956 / 421993

☎ : 3465 417222 / 487777

📘 : Fierromec Firmat | 📱 : @fierromec

Av R S Peña 1030, Firmat, Santa Fe